TRUPON KLZ

NATURALEZA:	Triglicéridos sulfatados.
APLICACIÓN:	Engrasante universal para artículos que requieran plenitud y morbidez.
APARIENCIA:	Aceite fluido de color pardo.
CARGA:	Aniónica.
SUBSTANCIA ACTIVA:	Aprox. 50 %
PH EMULSIÓN 10%:	Aprox. 8,5
ESTABILIDAD A LOS ÁCIDOS:	Buena
ESTABILIDAD AL AGUA DURA Y SALINA:	Buena
ESTABILIDAD AL CROMO:	No compatible
ESTABILIDAD AL VEGETAL:	Buena
SOLIDEZ A LA LUZ:	Buena
SOLIDEZ AL ENVEJECIMIENTO:	Buena

Los cueros y pieles engrasados con TRUPON KLZ presentan buena blandura, plenitud y morbidez.

TRUPON KLZ puede usarse como engrasante único aunque mayoritariamente se usará en combinación con otros productos de engrase. Se recomienda la combinación con TRUPON DXZ y/o TRUPON PLZ en función de los tactos y efectos deseados.

El TRUPON KLZ se emulsiona con facilidad en 3-4 veces a su peso de agua a 40/50°C obteniéndose una emulsión de color opal muy estable.

El TRUPON KLZ presenta un buen comportamiento engrasante tanto sobre cueros al cromo como sobre cueros libres de cromo resaltando la característica especial, en este tipo de aceites, de plenitud y resorte.

El TRUPON KLZ posee una excelente estabilidad en medio ácido y en presencia de aguas duras y salinas. Cuando se trabaja con condiciones desfavorables de esta naturaleza el comportamiento del TRUPON KLZ es muy superior al de cualquier otro aceite natural sulfatado convencional. Gracias a este comportamiento el TRUPON KLZ no deja los cueros y pieles "grasientos" y las tinturas son intensas, brillantes y bien igualadas por carne y flor.

TRUPON KLZ

Aplicaciones

El conjunto de las excelentes propiedades del Trupon KLZ, hace que pueda considerarse como el componente principal en multitud de artículos, especialmente en nappas, tanto en vacuno como en corderos, mestizos y/o cabras.

Ejemplo de engrase vacuno 1,6 mm: (% s/peso rebajado)

3% TRUPON DXZ
4% TRUPON KLZ
3 % TRUPON PLZ

Ejemplo de engrase sobre cabras para motorista (% s/peso rebajado)

3 % TRUPON DXZ
5 % TRUPON KLZ
5 % TRUPON PLZ

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. En almacenajes prolongados o temperaturas extremas el producto puede sufrir modificación en su aspecto, el cual podrá rectificarse removiendo el producto cuidadosamente antes de su aplicación.

Nuestras recomendaciones se basan en nuestras experiencias pero no constituyen garantía de nuestra parte. El utilizador deberá adaptar convenientemente los productos aconsejados a sus condiciones de trabajo, así como a los otros productos que en el proceso sean empleados. La observancia de las disposiciones legales existentes es responsabilidad del usuario (Fecha de creación: agosto, 07).