

TRUPOTAN RS

NATURALEZA:	Polímero metacrílico modificado.
APLICACIÓN:	Recurticiones: vacuno y piel de cabra
APARIENCIA:	Líquido viscoso transparente.
CARGA:	Aniónica.
SUBSTANCIA ACTIVA:	Aprox. 30%
PH DISOLUCIÓN 10%:	Aprox. 3.0
ESTABILIDAD AL CROMO:	Buena.
ESTABILIDAD AL ALUMINIO:	Excelente.
SOLIDEZ A LA LUZ:	Excelente.
SOLIDEZ AL ENVEJECIMIENTO:	Excelente.

Propiedades

El TRUPOTAN RS es soluble en agua y es compatible con las sales de cromo de baja basicidad.

El TRUPOTAN RS confiere a los cueros una gran compacidad, mejorando la firmeza de flor y presenta una baja astringencia.

La adición de TRUPOTAN RS está indicada en aquellos cueros que por ser de estructura vacía, necesitan un tratamiento capaz de mejorar su compacidad, difícil de alcanzar por otros medios.

Los cueros tratados con TRUPOTAN RS, se dejan esmerilar muy bien, lo cual lo hace idóneo en la recurtición de todo tipo de cueros para nubuc.

El TRUPOTAN RS mejora la calidad de los afelpados, permitiendo obtener serrajes de felpa corta y rasa.

Ejemplos de aplicación

1) Recurtición hojas vacuno wet-blue 1,8 mm.

Dosis referida a peso rebajado.

Las pieles se humectan y desengrasan con una combinación de PASTOSOL DG y ácido acético, luego se recurten y neutralizan de la manera siguiente:

Recurtición/Neutralizado

50 % Agua a 50°C.
3 % Sulfato de cromo 33° Sch
3 % TRUPOTAN EH

45 minutos

TRUPOTAN RS

	4 % TRUPOTAN RS	60 minutos
+	50 % Agua a 30°C. 3 % TRUPOTAN NL 1,2 % Bicarbonato Sódico	90 minutos

Seguidamente se procede a la recurtición, tintura y engrase apropiado para el artículo deseado.

2) Recurtición de hojas vacuno wet-blue 2,0-2,2 para nubuc calzado

Dosis referida a peso rebajado.

Recurtición/Neutralizado

	80 % Agua a 50°C. 4 % Sulfato de cromo 33° Sch 4 % TRUPOTAN EH	40 minutos
+	4 % TRUPOTAN RS	
+	100 % Agua a 30°C. 3 % TRUPOTAN NL	10 minutos
+	1,5 % Formiato Sódico 0,5 % Bicarbonato Sódico	60 minutos pH=5.0

Seguidamente las pieles se lavan, tiñen y engrasan con una mezcla de TRUPON DB-80 y TRUPON DX.

3) Recurtición de pieles ovinas o cabrías de estructura floja

Dosis referida a peso rebajado.

Una vez las pieles se han humectado y desengrasado ligeramente, se recurten como sigue:

Recurtición	100 % Agua a 50°C. 3 % Sulfato de cromo 33° Sch 3 % TRUPOTAN EH	30 minutos
	3 % TRUPOTAN RS	30 minutos
	2 % TRUPOTAN NL	60 minutos.

Seguidamente se neutralizan, recurten, tiñen y engrasan convenientemente para el artículo deseado.

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. En almacenajes prolongados o temperaturas extremas el producto puede sufrir modificación en su aspecto, el cual podrá rectificarse removiendo el producto cuidadosamente antes de su aplicación.

Nuestras recomendaciones se basan en nuestras experiencias pero no constituyen garantía de nuestra parte. El utilizador deberá adaptar convenientemente los productos aconsejados a sus condiciones de trabajo, así como a los otros productos que en el proceso sean empleados. La observancia de las disposiciones legales existentes es responsabilidad del usuario (julio, 99).